

# Capadecor® ArteLasur

Настенная лазурь на акриловой основе с белыми частицами.



## Описание продукта

Область применения	Специально разработанная, высоко привлекательная лазурь для нанесения покрытия на внутренние настенные поверхности. В состав лазури входят светло-пигментированные частицы, которые при колеровании не смешиваются с другими цветными пигментами и на светлых поверхностях придают покрытию высококачественный и необычный, с цветовой точки зрения, внешний вид.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ разбавляется водой, экологически чистый, со слабым запахом</li> <li>■ класс мокрого истирания 2</li> <li>■ надежное и безопасное применение</li> <li>■ устойчив к водным средствам дезинфекции</li> <li>■ колеруется в системе ColorExpress</li> </ul>
Связующее	акриловая дисперсия
Упаковка	2,5 л, 5 л
Цвет	прозрачный с белыми частицами
Степень глянца	шелковисто-матовая после высыхания
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе. Начатую упаковку хранить плотно закрытой.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Плотность: ок. 1,0 г/см<sup>3</sup></li> </ul>
Дополнительные продукты	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Capadecor DecoGrund</li> <li>■ MultiStruktur Fein / Mittel / Grob / Supergrob</li> <li>■ Metallocryl Interior</li> <li>■ Pearl White</li> <li>■ Switch Desert</li> <li>■ Switch Lagoon</li> </ul>



Область применения в соответствии с технической информацией номер 606

внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2
+	+	○	-	-
(-) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит				

## Применение

Подходящие подложки

Стены и потолки в помещении. В системе Disboxid ArteFloor System подходит для нанесения на напольные поверхности (необходимо соблюдать указания в системной ТИ на Disboxid ArteFloor) Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг VOB, часть C, DIN 18363, раздел 3.

**Щелочные подложки не подходят для нанесения лазури Capadecor ArteLasur.**

Подготовка подложки

**Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы PIV:**

Нанести грунтовочный слой продуктом Capadecor DecoGrund. Гипсовую штукатурку со спекшейся коркой отшлифовать и очистить от пыли, грунтовочное покрытие выполнить с помощью материала Caparol-Tiefgrund TB.

**Гипсовые строительные плиты:**

На впитывающих плитах грунтовочное покрытие выполняется с использованием материалов OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие плиты наносится придающий адгезию грунтовочный слой Capadecor DecoGrund.

**Гипсовые (гипсокартонные) плиты:**

Отшлифовать шпатлевочные gratы. Закрепить мягкую и отшлифованную гипсовую шпатлевку с помощью материала Caparol-Tiefgrund TB. Нанести грунтовочный слой продуктом Capadecor DecoGrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Для плит с водорастворимыми красящими составляющими применяется грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund (см. BFS Nr. 12).

**Бетон:**

Удвигать имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мучную и песчаную осыпь. При необходимости снизить щелочность поверхности с помощью флюатирования.

**Кладка из силикатного кирпича:**

Проверить щелочные свойства, при необходимости снизить с помощью флюатирования.

**Покрyтия, обладающие несущей способностью:**

На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предварительной обработки. Глянцевым и лакированным поверхностям придать шероховатость. Нанести грунтовочный слой продуктом Capadecor DecoGrund.

**Покрyтия, утратившие несущую способность:**

Полностью удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и штукатуркой из синтетической смолы, утратившие несущую способность. На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой продуктом Capadecor DecoGrund. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется грунтование с использованием продуктов OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Покрyтия минеральными красками, утратившие несущую способность, полностью удалить механическим путем, удалить пыль с поверхности. Выполнить грунтовочное покрытие с помощью материала Caparol-Tiefgrund TB.

**Клеевые краски:**

Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполнить Caparol-Tiefgrund TB.

**Волокнистые, рельефные и тисненные обои и настенные покрытия без покрытия:**

наносить покрытие без предварительной обработки.

**Непрочные обои:**

Полностью удалить. Смыть следы клейстера и макулатуры. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.

**Заплесневевшие поверхности:**

Удалить плесень и грибок путем влажной чистки. Промыть поверхности с помощью продукта Saratoh или FungiGrund и оставить до полного высыхания. Грунтовочный слой наносится в зависимости от типа и свойств подложки. При этом необходимо соблюдать установленные законом предписания (например, предписание по обращению с биологическими и ядовитыми веществами).

**Поверхности с никотиновыми, водяными пятнами и пятнами копоти и жира:**

Удалить никотиновые пятна, а пятна копоти и жира водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания. Высохшие водяные пятна удалить сухой щеткой. Нанести изолирующее грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund.

**Древесина и деревянные изделия:**

Нанести покрытие водоразбавляемыми экологически безопасными лаками Capacryl Acryl-Lacken или Capacryl PU-Lacken.

**Мелкие дефекты:**

Выровнять поверхность, используя шпатлевку Caparol-Akkordspachtel, при необходимости загрунтовать.

Структура покрытия

**Указание по оформлению поверхностей:**

Поверхности должны быть свободными от цветовых контрастов. Настенные лазури являются прозрачными материалами, через которые просвечивает цветовой тон и структура подложки. Поэтому требуется обработка пробного участка у конечного потребителя. В случае очень светлых тонов лазури и сильно структурированных поверхностей светло-пигментированные частицы лазури могут только в ограниченном объеме проявлять свои оптические свойства. Контрастность будет выше, если при светлой грунтовке выбрать более темный фон лазури. На подложках с темным цветовым тоном можно использовать лазурь ArteLasur без колерования. Очень благородно выглядящие поверхности можно получить с помощью добавления эффектных пигментов, при этом количество добавки должно быть в пределах 1 % - 5 % . Эффектные пигменты необходимо равномерно перемешать при добавлении (ТИ Nr. 816).

**Промежуточное покрытие для получения гладкой поверхности:**




- Capadecor DecoGrund

**Промежуточное покрытие для получения структурированной поверхности:**

- MultiStruktur Fein; Mittel, Grob или Supergrob

**Заключительное покрытие:**

Лазурь ArteLasur готова к применению, ее не нужно разбавлять. Мы рекомендуем наносить лазурь с помощью мягкой щетки (напр. поверхностная кисточка или овальная щетка) по всей поверхности. Щетка при этом ведется короткими поперечными мазками/ударами. Через некоторое время поверхность можно сгладить сухой щеткой (напр. тряпкой для снятия пыли или обойной щеткой). В зависимости от желаемого внешнего вида следующий цветовой тон может наноситься в технике "мокрое по мокрому" или после высыхания первого цветового тона. Двойной слой лазури повышает интенсивность цвета, количество светлых частиц и допустимую нагрузку поверхности. Второй слой неколерованной лазурью ArteLasur повышает количество частиц и интенсивность цветового тона.

		
<p>Грунтовочное и при необходимости промежуточное покрытие наносится с помощью щетки поперечными мазками или наносит валиком материал и выровнять крестообразными движениями.</p>	<p>После высыхания нанести слой ArteLasur с помощью щетки поперечными мазками.</p>	<p>Через короткое время можно сгладить поверхность мягкой щеткой или тряпкой, чтобы усилить воздействие светлых частиц.</p>

**Внимание:**

Чтобы избежать вальцованной структуры, необходимо наносить грунтовочное покрытие щеткой или обработать поверхность щеткой после нанесения валиком.

Расход

ок. 110–170 мл/м<sup>2</sup> на один слой.

Условия применения

**Нижний предел температуры при нанесении покрытий:**  
+5 °С для циркуляционного воздуха и подложки.

Сушка/время сушки

при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 4 часа поверхность сухая.

Чистка инструментов

Сразу после применения промыть инструменты водой с мылом.

**Замечание**

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательное проветривание во время применения и сушки. Не есть, не пить, не курить во время применения продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация

Содержит: 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат.А/І): 200 г/л (2010). Данный продукт содержит макс. 50 г/г ЛОС.

Код продуктов ЛКМ

M-DF02

Декларация состава

Дисперсия акриловой смолы, минеральные наполнители, вода, пленкообразующие добавки, добавки, консерванты (метил-, бензизотиазолинон)

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49  
Факс: +7 495 6455799  
e-mail: daw@daw-se.ru

## Техническая информация 859 · Состояние на Декабрь 2018

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru  
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by  
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua  
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv