

Capadecor Calcino Romantico

Мелкозернистая минеральная известковая шпаклевочная масса для высококачественных техник шпаклевания внутри помещений.



Описание продукта

Область применения

Мелкозернистое минеральное настенное и потолочное покрытие из гашеной извести, мраморной муки и воды для использования на внутренних поверхностях, таких как в офисы, залы для приема и конференций, отели, банки, комнаты отдыха, частный сектор.

Свойства

- минеральная
- имитация камня
- высокая способность к диффузии
- легкая в применении
- индивидуальный цвет

Упаковка

7,5 кг пластиковые контейнеры
15,0 кг пластиковые контейнеры

Цвет

- **Calcino Romantico:** белый
- **Тонировка:** заводское тонирование (готово к доставке)

Доступны другие цвета и оттенки:

Обозначение оттенка	Классификация
CAPAROL 3D-System	
ANTIKWEISS	
AMBER	20; 25
APPRICO	30
BAROLO	80
CAMEO	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
CURRY	20
FERRO	35
GINSTER	15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
GRANIT	10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
GRAU	30
GRENADIN	100; 140



Обозначение оттенка	Классификация
JURA	30; 40
LACHS	105
Lago	55; 90
Lazur	165
MAGMA	95; 100; 105; 110; 115; 120;130
MAI	5; 15; 20
OASE	50
ONYX	25; 95; 100
PALAZZO	5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240
ROSE	85
SAPHIR	25; 30; 45
SIENNA	5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70
VENATO	10; 20; 25; 40; 45; 50
CaparolColor	
Mais	18
Histolith	
Umbra dunkel	50
Calcino Decor оттенки¹	
Agave 65	+1; +2; +3; +4
Agave 100	+1; +2; +3; +4
Aprico 65	+1; +2; +3; +4
Bordeaux 40	+1; +2; +3; +4
Caramel 100	+1; +2; +3; +4
Korall 165	+1; +2; +3; +4
Lachs 75	+1; +2; +3; +4
Laser 20	+1; +2; +3; +4
Lazur 125	+1; +2; +3; +4
Oliv 5	+1; +2; +3; +4
Onyx 100	+1; +2; +3; +4
Pacific 5	+1; +2; +3; +4
Pacific 100	+1; +2; +3; +4
Palazzo 220	+1; +2; +3; +4
Palazzo 225	+1; +2; +3; +4
Palazzo 330	+1; +2; +3; +4
Patina 35	+1; +2; +3; +4
Patina 40	+1; +2; +3; +4
Patina 65	+1; +2; +3; +4
Rose 105	+1; +2; +3; +4
Siena 165	+1; +2; +3; +4
Tundra 5	+1; +2; +3; +4
RAL	
7023	серый (бетон)

¹ Обратите внимание, что обозначение оттенка Calcino Decor не соответствуют Caparol 3D оттенкам. Рецептура оттенка просчитана в соответствующем цвете для Calcino Decor.

В зависимости от конструкции и структурирования оттенки могут отличаться то оттенков в цветовом веере.

Степень глянца	Шелковисто-матовый, шелковисто-глянцевый (в зависимости от степени уплотнения)										
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе, не ниже 5 °С. Упаковку хранить плотно закрытой, чтобы избежать комков и пересыхания.										
Дополнительные продукты	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capadecor DecoGrund ■ Caparol-Haftgrund 										
Замечание	тонируется в заводских условиях и доставляется покупателю. Затонированный материал уже имеет при доставке консистенцию, готовую к применению, и не нуждается в подготовке. Новое размешивание материала снижает его клейкость и материал должен в таком случае стоять еще ок. 2 дней, чтобы достичь снова нужной консистенции.										
Пригодность	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>внутр 1</th> <th>внутр 2</th> <th>внутр 3</th> <th>внешн 1</th> <th>внешн 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) не пригодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна</p>	внутр 1	внутр 2	внутр 3	внешн 1	внешн 2	+	+	-	-	-
внутр 1	внутр 2	внутр 3	внешн 1	внешн 2							
+	+	-	-	-							

Применение

Подходящие подложки	Основы должны быть чистыми, свободными от разделяющих веществ, сухими и обладать несущей способностью. Смотрите правила подрядно-строительных работ, Часть С, DIN 18363, Абзац. 3.
Подготовка подложки	<p>Штукатурки групп растворов PI, PII и PIII:</p> <p>На крепкие, нормально впитывающие и ровные штукатурки наносить без подготовки. На легко впитывающие и впитывающие нанести грунтовку OptiGrund E.L.F. На сильно впитывающие штукатурки нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>Гипсовые и готовые штукатурки групп растворов PIV:</p> <p>Гипсовые штукатурки отшлифовать, обеспылить и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>Гипсоволокнистые плиты:</p> <p>На впитывающие плиты нанести грунтовочный шар OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB (деревянная обшивка рассматривается как гипсовые плиты).</p> <p>Гипсокартонные плиты:</p> <p>Сточить заусенцы. Мягкие и отшлифованные поверхности укрепить Optigrund E.L.F. При сильном впитывании нанести шар грунтовки Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putz-festiger. С плитами, что содержат водорастворимые и окрашены, обратите внимание на BFS Nr. 12, Часть 2</p> <p>Внимание: Покрытие Calcino Romantico требует двойного прокрашивания. Чтобы исключить трещины в зоне стыка панелей, эти зоны должны быть закрыты.</p> <p>Бетон:</p> <p>Удалить мелящиеся субстанции, с легкой осыпью песка</p> <p>Поверхности, обладающие несущей способностью:</p> <p>Матовые, слабо впитывающие поверхности сразу же переделать. Гладким и лакированным поверхностям придать шерсткости. Для работ со шпаклевкой использовать штукатурку Matador.</p> <p>Поверхности, не обладающие несущей способностью:</p> <p>Удалить окрашенные дисперсионные или оштукатуренные поверхности с плохой несущей способностью. На грубопористые поверхности, с легкой осыпью песка нанести грунтовку OptiGrund E.L.F. Поверхности, не обладающие несущей способностью, удалить механическим путем и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>Покртия из клеевых красок:</p> <p>Основания промыть и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>Рельефные, тисненные бумажные обои, что плохо держатся:</p> <p>Удалить без остатка. Смыть остатки бумаги и клея. Нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB, а именно AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>Пятна никотина, воды, сажи и жира:</p>

Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавлением растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить высохшие потеки от воды удалить щёткой методом сухой очистки. Нанести изолирующее грунтовое покрытие материалом Caparol-Filtergrund grob (Техническая информация № 845).

Дерево и деревянные изделия:

Нанести грунтовку Capacryl Holz-Isogrund. На заводские окрашенные плиты нанести грунтовку Capacryl-Haftprimer.

Дефекты:

Глубокие трещины заделать.

Старые техники шпаклевания:

Спеченные слои на поверхности отшлифовать.

При неудачных попытках смывания водой, снять покрытие штукатурки полностью и сделать новое. При удачной попытке смывания водой нанести грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger или Caparol-Tiefgrund TB.

Подготовка материала

Calcino Romantico уже готов к применению и не нуждается в размешивании.

Метод нанесения

Грунтовочное покрытие:

После всей необходимой подготовки поверхности нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund. При неровных поверхностях рекомендовано заглаживать их Matador Feinputz. Тут применить дополнительное покрытие грунтовкой Caparol-Haftgrund. При трещинах в штукатурке рекомендовано применить армированную сетку.

Строительные трещины могут быть предметом неаккуратных движений. Такие невидимые трещины не возможно исправить с помощью армированной ткани. После высыхания грунтовочного шара немедленно применить Calcino Romantico. Для завершения нужен второй слой покрытия, состоящий из нескольких рабочих фаз:

Особые указания:

Всегда держите инструменты в чистоте и относитесь к ним с осторожностью. Очистите края ведра на регулярной основе и не допускайте попадания высушенных частей материала в продукт. Всегда закрывайте материал во время перерывов в работе. Calcino Romantico не разбавлять.

1. рабочая фаза:

Нанести на поверхность Calcino Romantico в выбранном оттенке. Через некоторое время разгладить края с легким нажимом. В этом случае, мы рекомендуем использовать средний шпатель (240 мм x 100 мм). Этот шар нанесения материала должен сохнуть 12 часов, чтобы избежать расслоения при следующем нанесении. При влажной и холодной погоде потребуется больше времени на высыхание.

2. рабочая фаза:

Нанести Calcino Romantico в выбранном цвете. Через некоторое время поцарапать поверхность легкими движениями шпателя. Тут рекомендуем использовать средний шпатель (240 мм x 100 мм) или пластиковые шпателя ArteTwin-, Venezianer. Когда поверхность будет матовой, можно обработать ее частично полировочным шпателем, пока она не станет глянцевой.

Пропитка:

Для того чтобы не помешать процессу карбонизации извести, поверхность должна затвердевать 3-6 дней и не пропитываться. Надмерная переработка может привести к изменению цвета. Calcino-Imprägnierpaste (TI Nr. 905) наносить тонко и равномерно венецианским шпателем. Через некоторое время излишний материал снять мягким полотенцем. Это повторить после полного высыхания. Излишнее количество материала вызывает образование белых полос., которые можно убрать повторным вытиранием поверхности.

Расход

Техника Authentico: ок. 600 г/мм²/за рабочий подход
Техника Travertino: ок. 1000 - 1500 г/м²/1. рабочий подход; ок. 600 - 800 г/м²/
2. рабочий подход

Условия применения

Нижняя температурная граница: +10 °C для основы и для окружающей среды.

Инструменты

- гладкий венецианский шпатель с закругленными краями
- полировочный шпатель
- ArteTwin шпатель

Внимание:

Чистка инструментов

Для отдельных фаз можно применять похожий шпатель. Поврежденный инструмент приводит к поверхностным царапинам. Новый шпатель растереть с наждачной бумагой (400-600 grit). Инструмент для создания Calcino Romantico не должны быть использованы для создания Calcino Classico

Сразу же после применения промыть водой. При нанесении следите за чистотой инструментов.

Замечание

Очистка и уход

Calcino-Imprägnierpaste не защищает при прямых брызгах воды (образуются пятна извести) также от загрязнений жиром, кофе, чая и остальных субстанций.

Легкие загрязнения поверхности можно убрать теплой водой с добавлением легких чистящих средств. Внимание: Не применяйте средств для очистки, что растворяют известь!

Указания для безопасного применения

Вызывает тяжелые болезни глаз, кожи. Не вдыхать туман и аэрозоль. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Придерживаться правил безопасного применения. При проглатывании: прополоскать рот. Не вызывать рвоту. При контакте с глазами: Несколько минут промывать водой.

Утилизация

На переработку отдавать только пустые емкости. Жидкие остатки утилизировать как остатки красок на водной основе, сухие остатки как затвердевшую краску или как бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для данной категории продуктов не существует предельной концентрации ЛОС.

Декларация состава

Данный продукт содержит < 1 г/л ЛОС.

Гидроксид кальция, карбонат кальция, вода.

Подробные указания

См. паспорт безопасности.

Техническая консультация

Все испытанные на практике основы и методы нанесения и ухода не могут быть рассмотрены в этом издании. Если обрабатываются основы, не внесенные в это издание, проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. Мы всегда рады Вам помочь.

Центр обслуживания

Тел.: +38 044 379 06 91

e-mail: info@caparol.ua