

Capadecor® ArteVelvet

Декоративная масса для стен на основе акрилата со светлыми частицами.



Описание продукта

Область применения	Специально разработанная декоративная масса для внутренних поверхностей стен. Одна из составляющих продукта - это светлые пигментные частицы, которые не смешиваются после колеровки с другими цветными пигментами, и на светлых поверхностях образует высококачественное, яркое и оптически привлекательное покрытие.				
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ водорастворимая, экологическая и без запаха ■ легкая в применении ■ множество оттенков из-за разноцветных частиц ■ стойкая к дезинфицирующим средствам ■ класс влажного истирания 2 согласно DIN EN 13300 ■ негорючий Класс A2 согласно DIN 4102 				
Упаковка	2,5 л				
Цвет	Прозрачная с светлыми частицами				
	<p>Тонирование:</p> <p>ArteVelvet можно тонировать с помощью ColorExpress на основе Caparol 3D-System plus. Следует иметь в виду, что цвет материала отличается на стене от оригинального 3D цвета из-за его полупрозрачного характера, способа нанесения, соответствующей толщины слоя и цветового тона подложки.</p>				
Степень глянца	шелковисто-матовая				
Хранение	В холодном месте, но не на морозе. Упаковку держать плотно закрытой.				
Технические данные	■ Влажное истирание (истираемость):	Класс 2 согласно DIN EN 13300, соответствует стойкой к истиранию согласно DIN 53778			
Дополнительные продукты	<ul style="list-style-type: none"> ■ DecoGrund ■ ArteTwin Kelle 				
Пригодность	внутр 1	внутр 2	внутр 3	внешн 1	внешн 2
	+	+	○	-	-
	(-) не пригодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна				



Применение

Подходящие подложки	<p>Стены и потолки из гипса и предварительно штукатуренные раствором группы PIV, гипсокартон, гипсовые плиты в помещениях. Поверхность должна быть очищена от грязи, разделяющих веществ и сухой. VOB, часть C, DIN 18363, Пункт 3</p> <p>Щелочные подложки не подходят для покрытия Capadecor ArteVelvet и должны быть соответственно подготовлены.</p> <p>Подложка должна быть сухой, чистой, с несущей способностью, без разделяющих веществ и без пыли. VOB, Часть C, DIN 18363, Пункт 3.</p> <p>Для подготовки подложки берите во внимание Техническую информацию № 650.</p>
Подготовка подложки	<p>Грубые поверхности, гипсокартонные стены и потолок, поверхности с повышенным воздействием бокового света должны быть подготовлены в соответствии SA степенью качества Q4. После высыхания, осуществляется выравнивающее промежуточное шлифование с макс. от P200 до 240 наждачной бумагой. Для выравнивания впитывающей способности и для борьбы с пылью выполнить грунтование CapaSol LF.</p> <p>Подложки, которые уже соответствуют степени качества Q4, можно использовать как "грунтовочное покрытие" и покрывать сразу Capadecor DecoGrund.</p>
Структура покрытия	<p>Грунтовочное покрытие:</p> <p>Как грунтовочное покрытие наносить Capadecor DecoGrund в оттенке финишного покрытия, разбавленном с 10 % воды и протереть щеткой для лазури.</p> <p>Финишное покрытие: ArteVelvet прокатывают валиком с коротким ворсом, короткими движениями вперед и назад. Как альтернатива ArteVelvet также можно наносить щеткой.</p> <p>После короткого проветривания (на поверхности должны остаться влажные частицы) поверхность заглаживается на отлип ArteTwin шпателем короткими движениями крест-накрест.</p> <p>Указания: Если после финишного покрытия поверхность выглядит не достаточно привлекательно, возможно нужно нанести второй выравнивающий шар. Так как это следует рассматривать как составную часть согласованного качества поверхности, мы рекомендуем провести пробное нанесение.</p>
Расход	Ок. 160 - 180 мл/м ² /подход. Точная норма расхода определяется при пробном нанесении.
Условия применения	<p>Нижняя температурная граница:</p> <p>+5 °C для подложки и внешней среды.</p>
Сушка/время сушки	При +20 °C и 65 % относительной влажности после ок. 4 часов высыхания поверхности.
Чистка инструментов	Сразу же после использования инструменты помыть водой.

Замечание

Сертификаты	<p>Тестирование на сопротивление дезинфицирующим средствам:</p> <p>- Устойчива к водным дезинфицирующим средствам</p>
Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	<p>Держать вдали от детей. Во время нанесения и высыхания обеспечить вентиляцию. Есть, пить и курить во время использования продукта запрещено. При попадании в глаза или на кожу, немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или на землю. Очистить инструменты сразу после использования с мылом и водой. Не вдыхать лакокрасочный туман. Использовать комбинации фильтров A2 / P2.</p>
Утилизация	<p>Только полностью пустые контейнеры могут быть переработаны. Жидкий остаток сдавать на пунктах сбора старых красок / лаков, утилизации сухих остатков продукта в виде отходов строительства и сноса или бытовых отходов или бытового мусора.</p>
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	<p>для данной категории продуктов (Cat.A/л): макс. 200 г/л (2010). Данный продукт содержит <1 г/л ЛОС.</p>
Код продуктов ЛКМ	M-DF01
Декларация состава	<p>Дисперсия акриловой смолы, минеральные наполнители, вода, пленкообразующие вспомогательные вещества, аддитивы, консерванты (метил-бензизотиазолинон)</p>
Техническая консультация	<p>Все встречающиеся на практике основания и методы их технической обработки не могут быть рассмотрены в данной публикации.</p> <p>Если обрабатываются основания, которые не включены в эту техническую информацию, необходимо обратиться к нашим торговым представителям. Мы с удовольствием проконсультируем Вас.</p>
Центр обслуживания	Тел.: +38 044 379 06 91

e-mail: info@caparol.ua

Техническая информация 913 · Выпуск: March 2021

Все советы и инструкции по нанесению, описанные в данном документе, основаны на нашем практическом опыте. В силу того, что у каждого объекта свои особенности, мы не можем нести ответственность за их содержание. Эти инструкции не освобождают покупателя/мастера по нанесению от ответственности за качество выполненных работ и от обязательности проверки материала на пригодность. Этот документ является переводом немецкой Технической Информации. ДП "Капарол Украина" ул. Алма-Атинская, 35-а · г. Киев · 02092 · Тел. +38 044 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Интернет-страница www.caparol.ua