

Capadur Parkett- und SiegelLack

Однокомпонентное прозрачное запечатавающее покрытие для паркета, деревянных и лакированных поверхностей для внутренних работ.



Описание продукта

Область применения	Для нанесения прозрачного запечатавающего покрытия на деревянные и пробковые полы в частных жилых помещениях. Подходит также для нанесения запечатавающего покрытия на поверхности, покрытые лаками и лазурями внутри помещений.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ разбавляется водой ■ однокомпонентный ■ высокая износостойкость ■ обеспечивает хорошее заполнение ■ быстро сохнет ■ высокоэластичный ■ устойчив к действию обычных бытовых чистящих средств ■ возможно нанесение без видимых стыков даже на больших площадях ■ подходит для покрытия детских игрушек согласно DIN EN 71-3
Связующее	Полиуретан однокомпонентный, разбавляется водой.
Упаковка	750 мл, 2,5 л, 10 л
Цвет	Прозрачный
Степень глянца	Высокоглянцевый, шелковисто-матовый.
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе. Емкости хранить плотно закрытыми.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: ок. 1,0 г/см³ ■ Сухой остаток: ок. 30 весовых %

Применение

Подходящие подложки	Деревянные полы, паркет, ОСБ-плиты, лестницы и другие деревянные поверхности. Напольные пробковые покрытия, готовый паркет, а также поверхности, покрытые лаками или лазурями. Подложка должна быть чистой, сухой, без разделяющих веществ. Не наносить на водорастворимые морилки. На поверхности с покрытием обязательно нанести пробный слой и проверить адгезию.
Подготовка подложки	Поверхность, на которую будет наноситься запечатавающее покрытие, тщательно отшлифовать и очистить. Полностью удалить старый паркетный лак. Поверхности, покрытые лаками и лазурями, отшлифовать шкуркой.



Метод нанесения	<p>Нанесение: Перед применением тщательно перемешать лак Capadur Parkett-und SiegelLack. Материал для нанесения грунтовочного покрытия при необходимости разбавить максимум 20% воды. Capadur Parkett- und SiegelLack нанести равномерно кистью, щеткой для нанесения запечатающих покрытий или валиком.</p> <p>На необработанные деревянные поверхности в зависимости от впитывающей способности нанести 2-3 слоя. На ОСБ-плиты нанести 3-4 слоя. На готовый паркет, ламинат и покрытые лаком поверхности нанести 1 слой финишного покрытия.</p>
Расход	Ок. 100 - 150 мл/м ² на одно покрытие в зависимости от структуры поверхности и впитывающей способности подложки.
Условия применения	Температура материала, окружающего воздуха и подложки: Не менее 12° С
Сушка/время сушки	При температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65% поверхность можно шлифовать и обрабатывать примерно через 12 часов, подвергать нагрузкам примерно через 24 - 26 часов. Первую очистку водой и мягким чистящим средством, а также укладывание ковра можно производить через 1 неделю.
Замечание	<p>Чистка и уход: Поверхность, покрытую лаком Capadur Parkett- und Siegelack можно чистить веником или пылесосом. Загрязнения удалить влажной тряпкой. В воду для мытья можно добавить мягкое бытовое чистящее средство для полов из искусственных материалов. При этом необходимо соблюдать указания производителя, касающиеся применения чистящего данного средства.</p> <p>Не использовать абразивные чистящие средства и растворители. В областях, подвергающихся сильному загрязнению, например, коридор и зона у входной двери, необходимо подложить коврики. На ножки мебели приклеить войлочные накладки, использовать стулья с мягкими колесами, под офисные стулья лучше положить защитную подложку.</p>

Замечание

Указания для безопасного применения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Хранить в недоступном для детей месте. ■ При попадании в глаза сразу же промыть водой. ■ Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в почву.
Утилизация	На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала емкости. Жидкие остатки материала можно утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые отходы.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	данного продукта (категория A/i): макс. 140 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит макс. 140 г/л ЛОС.
Подробные информации	см. паспорт безопасности.
Центр обслуживания	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация LL186R NOE - Состояние на Июль 2019

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
 ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
 ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
 SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv