

# ThermoSan

Новая комбинация связующих на основе силиконовой смолы с интегрированной структурой нано-кварцевой решетки для чистых фасадов.



## Описание продукта

Область применения

**ThermoSan** защищает поверхность от воздействия грибов и водорослей. Следующий шаг в развитии концепта Caparol-Clean-Concept.

Краска с решающим преимуществом: органически соединенные нано-кварцевые структуры образуют плотную, минерально-твердую трехмерную кварцевую решетку, защищающую от грязи, и тем самым более длительное время сохраняют чистоту фасадов.

Благодаря специальной комбинации связующих на основе силиконовой смолы получают водоотталкивающие фасадные покрытия с высокой пропускающей способностью водяного пара на минеральных штукатурках и штукатурках на основе синтетических смол, с покрытием и без покрытия.

**ThermoSan** подходит для всех традиционных покрытий композиционных теплоизоляционных систем, покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, известковой и известково-цементной основе.

Свойства

- с консервирующей пленкой, защищающей от водорослей и грибов
- щелочеустойчив, не омыляется
- высокая пропускающая способность CO<sub>2</sub>
- не образует плёнки, микропористый
- перекрывает мелкие трещины
- содержит специальные фотокаталитические пигменты

Связующее

Комбинация эмульсии силиконовой смолы и нового гибридного связующего на неорганическо-органической основе.

Упаковка

**База 1 (белая)** : 1,25 л; 10 л  
**База 3 (прозрачная)**: 1,175 л; 9,4 л

Цвет

Белый.

**ThermoSan** колеруется вручную с помощью полнотоновых красок AmphiSilan. При колеровании вручную смешайте требуемое количество краски, чтобы избежать различий цветового тона.

При заказе партии продукта одного цветового тона от 100 л колерование по запросу может быть произведено на заводе.

**ThermoSan** ограниченно колеруется в установке ColorExpress во все ходовые оттенки цветовых коллекций. Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии.



Сочные, интенсивные цветовые тона имеют более низкую укрывистость, поэтому при нанесении краски этих цветовых тонов рекомендуется предварительно выполнить покрытие аналогичного, укрывистого, пастельного тона на основе белого цвета. Может потребоваться второй заключительный слой.

## Устойчивость цветового тона в соответствии с инструкцией BFS № 26:

Класс: А

Группа: 1

Степень глянца

Матовая G<sub>3</sub>.

Хранение

В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры

согласно DIN EN 1062:

■ Максимальная величина зерна:	< 100 мкм, S <sub>1</sub>
■ Плотность:	ок. 1,5 г/см <sup>3</sup>
■ Толщина сухого слоя:	100-200 мкм, E <sub>3</sub>
■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха s <sub>d</sub> H <sub>2</sub> O:	< 0,14 м (высокая), V <sub>1</sub>
■ Водопроницаемость (w):	< 0,1 [кг/(м <sup>2</sup> ·ч <sup>0,5</sup> )] (низкая), W <sub>3</sub>

## Применение

Подходящие подложки

Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Подготовка подложки

При наличии грибка или водорослей обработать поверхность струей воды под напором с соблюдением местных предписаний. Промыть поверхность продуктом Sapatox и высушить.

### Новые и уже существующие теплоизоляционные композиционные системы в хорошем состоянии с покрытиями из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, на известковой (P Ic), известково-цементной основе (P II) / минимальная прочность при сжатии согласно DIN EN 998-1 1 Н/мм<sup>2</sup>:

Старые штукатурки почистить соответствующим образом (влажная чистка). При чистке с помощью струи воды под напором необходимо следить за тем, чтобы температура воды не превышала 60°C, а давление 60 бар. После чистки дать поверхности хорошо высохнуть. Нанести покрытие ThermoSan в соответствии с типом верхней штукатурки (см. указанные ниже сведения для различных подложек).

### Штукатурки растворных групп P Ic, P II и P III / минимальная прочность при сжатии согласно DIN EN 998-1 1 Н/мм<sup>2</sup>:

Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели при 20°C и относительной влажности воздуха 65 % с добавлением 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период выдерживания. При нанесении дополнительного грунтовочного слоя SaraGrund Universal снижается риск вымывания извести у щелочных верхних штукатурок растворных групп P Ic, P II и P III, поэтому верхнюю штукатурку уже можно обрабатывать после периода выдерживания 7 дней.

Старые штукатурки: Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. Нормально впитывающие штукатурки можно сразу покрывать продуктом ThermoSan с добавлением 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта AmphiSilan-Tiefgrund LF. На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходимо грунтование продуктом AmphiSilan-Putzfestiger.

### Новые силикатные верхние штукатурки:

Нанести покрытие краской Syllitol NQG Fassadenfarbe.

### Старые силикатные краски и штукатурки:

Прочные покрытия почистить механическим способом или струей воды под напором с соблюдением местных, установленных законом предписаний. Непрочные, выветрившиеся покрытия удалить шлифовальным инструментом, скребком и т.п. Нанести грунтовочный слой AmphiSilan- Putzfestiger.

### Волокнистые цементные плиты с асбестовыми волокнами и без них:

При нанесении покрытия на плиты с содержанием асбестовых волокон необходимо соблюдать указания инструкции TRGS 519. Нанести грунтовочное покрытие в соответствии с нашей технической информацией № 650 «Подложки и их предварительная обработка». Свободные плиты обработать также по краям и с обратной стороны. На новые, сильно щелочные волокнистые цементные плиты во избежание вымывания извести нанести грунтовочный слой Disbon 481 EP-Uniprimer и для промежуточного покрытия разбавить ThermoSan 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

### Цементно-древесностружечные плиты:

Из-за высокой щелочности цементно-связанных ДСП во избежание вымывания извести необходимо нанести грунтовочное покрытие продуктом Disbon 481 EP-Uniprimer и для промежуточного покрытия разбавить ThermoSan 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

## Покрyтия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе синтетических смол или силиконовой смолы:

Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами.

## Покрyтия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Загрязненные, мелящиеся покрyтия, при соблюдении соответствующих инструкций, промыть струями напорной воды. Нанести грунтовочный слой ThermoSan с добавлением 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. При другом способе очистки (смывание, чистка щетками, опрыскивание) необходимо произвести грунтование продуктом AmphiSilan-Putzfestiger.

## Покрyтия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками или штукатурками на основе синт. смол:

Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или стравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением, при соблюдении соответствующих инструкций.

Нанести грунтовочный слой ThermoSan с добавлением 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger.

## Покрyтия, не обладающие несущей способностью и выполненные минеральными материалами:

Удалить без остатка путем шлифовки, очистки щетками, соскабливания, смывки струями напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций или иными пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами. Нанести грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger.

## Кирпичная облицовочная кладка:

Покрyтие можно наносить только на морозостойчивый камень или клинкерный кирпич без инородных включений. Кладка должна быть сухой, без трещин и солей. Нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Putzfestiger. Если после нанесения промежуточного покрyтия появляется коричневое окрашивание, необходимо нанести заключительное покрyтие безводной фасадной краской Duparol.

## Кладка из силикатного кирпича:

Покрyтие можно наносить только на морозостойчивый кирпич, не содержащий красящихся веществ, например песка, глины и т.п. В соединительных швах не должно быть трещин. Осыпающиеся поверхности почистить. Высолы очистить сухой щёткой. Необходимо соблюдать указания инструкции BFS №2.

Нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Tiefgrund LF.

## Поверхности с высолами:

Удалить отложения солей сухим способом (счищая щетками). Нанести грунтовку Duparol-grund. При нанесении покрyтий на поверхности с высолами невозможно гарантировать долговременную адгезионную прочность покрyтия или предотвращение появления новых отложений солей. Незначительные дефекты:

## Незначительные дефекты:

исправить с использованием фасадной шпатлевки Caparol Fassaden-Feinspachtel, а большие изъяны (слой до 20 мм) — предпочтительнее с использованием Histolith Renovierspachtel. Зашпатлеванные места загрунтовать. Необходимо соблюдать указания соответствующих ТИ.

Метод нанесения

Материал наносится кистью или валиком.

Структура покрyтия

Для безвоздушного нанесения краски ThermoSan мы рекомендуем использовать ThermoSan Nespri-TEC для нанесения распылителем Nespri-TEC.

- **Грунтовочное и промежуточное покрyтие** наносится продуктом ThermoSan, разбавленным макс. на 10% водой. При добавлении макс. 10% продукта AmphiSilan-Tiefgrund LF в большинстве случаев можно отказаться от дополнительного грунтовочного слоя.
- **Заключительное покрyтие** наносится продуктом ThermoSan, разбавленным макс. на 5% водой. Между нанесением покрyтий необходимо соблюдать время сушки минимум 12 часов.

Расход

ок. 150 – 200 мл/м<sup>2</sup> за 1 слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.

Условия применения

**Нижний предел температуры при нанесении и сушке:**  
+5°C окружающей среды и подложки.

Сушка/время сушки

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 2-3 часа поверхность сухая от пыли, через 12 часов поверхность может подвергаться дальнейшей обработке. Полное высыхание через 3 дня. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка инструментов

После применения рабочие инструменты промыть водой.

## Замечание

Во избежание видимых наложений большие поверхности покрывать в технике «мокрое по мокрому» в один приём. Не наносить на горизонтальные поверхности, подверженные воздействию воды. Продукт можно наносить только на теплоизоляционные системы, находящиеся в исправном состоянии. Если покрытие находится в плохом состоянии, мы рекомендуем использовать восстанавливающую систему Capatect-Renovierungssystem для теплоизоляционных композиционных систем. На теплоизоляционные композиционные системы с полистирольной изоляцией нельзя наносить грунтовочные материалы с содержанием растворителей, кроме AmphiSilan-Putzfestiger.

При нанесении цветных покрытий величина яркости должна быть > 20.

ThermoSan содержит активные вещества против действия грибка и водорослей на фасадных поверхностях. Запас активных веществ обеспечивает стойкую, ограниченную во времени защиту, зависящую от условий на объекте, например, от объёма повреждений, влажности и т. п., поэтому мы не можем гарантировать предотвращение появления грибка и водорослей на длительное время. Для предварительной обработки поверхностей с грибковым или водорослевым налетом после чистки можно использовать продукт FungiGrund вместо OptiGrund E.L.F.

На покрытиях темных цветовых тонов механические нагрузки (царапание) могут вызвать появление светлых полос (эффект письма). Это специфическое свойство всех матовых фасадных красок.

На плотных, прохладных подложках или при обусловленных погодными условиями параметрах сушки при воздействии влаги (дождь, роса, туман) вспомогательные материалы могут оставлять на поверхности желтоватые / прозрачные, слегка глянцевые и клейкие следы стекания. Эти вспомогательные материалы являются водорастворимыми и удаляются большим количеством воды или после многократных сильных дождей. На качество высохшего покрытия это не оказывает влияния. Если необходимо провести дальнейшую обработку покрытия, вспомогательные материалы / подтеки необходимо предварительно смочить и через некоторое время тщательно смыть. Необходимо выполнить дополнительное грунтовочное покрытие продуктом CapaGrund Universal. При нанесении покрытия в подходящих климатических условиях подтеков не образуется.

Следы подновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя избежать (см. инструкцию № 25).

## Замечание

### Сертификаты

- ThermoSan – водонепроницаемость
- ThermoSan – защита от водорослей и грибов
- ThermoSan – эффективность пленочной консервации

### Указания для безопасного применения

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в желудок сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку, т.к. может быть повреждена флора кишечника. Не допускать попадания остатков продукта в канализацию / сточные воды и в почву. Наносить только кистью или валиком. При шлифовании использовать фильтр против пыли P2. Во время применения и сушки необходимо обеспечить тщательное проветривание. Нельзя есть, пить и курить во время применения краски. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой.

### Утилизация

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта необходимо сдать в пункт сбора старых красок и лаков. отвердевшие остатки продукта утилизировать как строительные отходы / отходы при сносе или как бытовые отходы.

### Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/с): 40 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 20 г/л ЛОС.

### Декларация состава

Гибридное связующее (органо-силикат / акрилат), силиконовая смола, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты, пленочный консервант.

### Подробные информации

См. в паспорте безопасности

### Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

### Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49  
Факс: +7 495 6455799  
e-mail: daw@daw-se.ru

## Техническая информация F156R NOE - Состояние на октября 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «Дав - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.daw-se.ru](http://www.daw-se.ru), [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru) E-Mail: [daw@daw-se.ru](mailto:daw@daw-se.ru)  
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by), E-Mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)  
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)  
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv) E-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv)