

PROMIX

ГОТОВЫЕ
К ПРИМЕНЕНИЮ
МИКРОРАМОРНЫЕ
ШПАКЛЕВКИ
НА ПОЛИМЕРНОЙ
ОСНОВЕ





ВЫРАВНИВАЮЩАЯ фракция 0,3 мм PROMIX H

Толстослойная выравнивающая шпатлевка для внутренних работ

Назначение: шпатлевка выравнивающая PROMIX-H предназначена для заделки поврежденных, полостей и трещин, а также для выравнивания бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных и других поверхностей.

Свойства: повышенная адгезия, минимальная усадка, высокая прочность к механическим воздействиям, в сухом виде шлифуется, не препятствует диффузии, пластична, податлива при нанесении (вытягивании) и разравнивании, обладает большим временем работы.

Состав: молотый микро-мрамор, стирол-акриловая дисперсия, высококачественные бактерицидные добавки, специальные пластификаторы, наполнители, вода.

Применение: тщательно перемешать шпаклевку перед применением. Основание должно быть чистым, сухим и прочным, отслоения тщательно удалить. Рыхлые, сильно впитывающие поверхности, следует обязательно обработать грунтовкой PROMIX глубокого проникновения. Наносить шпаклевку механизированным способом либо вручную, равномерным слоем разглаживая шпателем. Для достижения более гладкой поверхности в последнем слое использовать финишные шпаклевки (Pro Spray, PROMIX F). Производить работы при температуре воздуха не ниже +5°C. При шли-

фовании рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

Способ нанесения: шпателем, механическое нанесение.

Расход: зависит от толщины наносимого слоя. При толщине слоя 1 мм расход составит 1 л/1,8 кг на 1 м.кв.

Толщина нанесения слоя: до 5 мм за один проход.

Время высыхания: слой толщиной 1 мм примерно 1 час при температуре (20±2)°C. Полное высыхание поверхности 24 часа, после чего можно проводить последующие работы (шлифовку, окрашивание, оклейку обоями и т.д.).

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: бежевый, колеровка по RAL.

Величина зерна: 0,3 мм.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 1,5 кг; 4,5 кг; 18 кг; 25 кг
Пластиковый пакет 25 кг



ВЫРАВНИВАЮЩАЯ фракция 0,2 мм PROMIX Н

Толстослойная выравнивающая шпатлевка для внутренних работ

Назначение: шпатлевка выравнивающая PROMIX-Н предназначена для заделки поврежденных, полостей и трещин, а также для выравнивания бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных и других поверхностей.

Свойства: повышенная адгезия, минимальная усадка, высокая прочность к механическим воздействиям, в сухом виде шлифуется, не препятствует диффузии, пластична, податлива при нанесении (вытягивании) и разравнивании, обладает большим временем работы.

Состав: молотый микро-мрамор, стирол-акриловая дисперсия, высококачественные бактерицидные добавки, специальные пластификаторы, наполнители, вода.

Применение: тщательно перемешать шпаклевку перед применением. Основание должно быть чистым, сухим и прочным, отслоения тщательно удалить. Рыхлые, сильно впитывающие поверхности, следует обязательно обработать грунтовкой PROMIX глубокого проникновения. Наносить шпаклевку механизированным способом либо вручную, равномерным слоем разглаживая шпателем. Для достижения более гладкой поверхности в последнем слое использовать финишные шпаклевки (Pro Spray, PROMIX F). Производить работы при температуре воздуха не ниже +5°C. При шли-

фовании рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

Способ нанесения: шпателем, механическое нанесение.

Расход: зависит от толщины наносимого слоя. При толщине слоя 1 мм расход составит 1 л/1,8 кг на 1 м.кв.

Толщина нанесения слоя: до 5 мм за один проход.

Время высыхания: слой толщиной 1 мм примерно 1 час при температуре (20±2)°С. Полное высыхание поверхности 24 часа, после чего можно проводить последующие работы (шлифовку, окрашивание, оклейку обоями и т.д.).

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: белый, колеровка по RAL.

Величина зерна: 0,2 мм.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 1,5 кг; 4,5 кг; 18 кг; 25 кг
Пластиковый пакет 25 кг



БАЗОВАЯ ФИНИШНАЯ PROMIX

Базовая финишная шпатлевка для внутренних работ

Назначение: шпатлевка финишная PROMIX Pro Spray предназначена для чистового выравнивания большинства видов поверхностей (стен, потолков) внутри помещений (гипсокартонных, бетонных, оштукатуренных и т.д.)

Свойства: повышенная белизна и адгезия, пластична, минимальная усадка, отсутствие трещин, высокая прочность к механическим воздействиям, удобна в нанесении, увеличенное время для разглаживания, легко шлифуется.

Состав: молотый микро-мрамор, стирол-акриловая дисперсия, высококачественные бактерицидные добавки, специальные пластификаторы, наполнители, вода.

Применение: тщательно перемешать шпаклевку перед применением. Основание должно быть чистым, сухим и прочным, отслоения тщательно удалить. Рыхлые, сильно впитывающие поверхности, следует обязательно обработать грунтовкой PROMIX глубокого проникновения. Неровности глубиной более 3мм выровнять шпаклевкой выравнивающей PROMIX Н. Наносить шпаклевку механизированным способом либо вручную, равномерным слоем разглаживая шпателем. Производить работы при температуре воздуха не ниже +5°C. При шлифовании рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

Способ нанесения: преимущественно для машинного нанесения с последующим разглаживанием шпателем; возможно ручное нанесение с помощью шпателя.

Расход: зависит от толщины наносимого слоя. При толщине слоя 1 мм расход составит 1 л/1,65 кг на 1 м.кв.

Толщина нанесения слоя: до 2 мм за один проход.

Время высыхания: слой толщиной 1 мм примерно 1 час при температуре (20±2)°С. Полное высыхание поверхности 24 часа, после чего можно проводить последующие работы (шлифовку, окрашивание, оклейку обоями и т.д.).

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: белый, колеровка по RAL.

Величина зерна: 0,06 мм.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 18 кг; 25 кг
Пластиковый пакет 25 кг



СУПЕР ФИНИШНАЯ PROMIX F

Супер финишная шпатлевка для внутренних работ

Назначение: шпатлевка супер финишная PROMIX-F предназначена для чистового выравнивания большинства видов поверхностей (стен, потолков) внутри помещений (гипсо-картонных, бетонных, оштукатуренных и т.д.).

Свойства: повышенная белизна и адгезия, пластична, минимальная усадка, отсутствие трещин, высокая прочность к механическим воздействиям, удобна в нанесении, легко шлифуется.

Состав: молотый микро-мрамор, стирол-акриловая дисперсия, высококачественные бактерицидные добавки, специальные пластификаторы, наполнители, вода.

Применение: тщательно перемешать шпаклевку перед применением. Основание должно быть чистым, сухим и прочным, отслоения тщательно удалить. Рыхлые, сильно впитывающие поверхности, следует обязательно обработать грунтовкой PROMIX глубокого проникновения. Неровности глубиной более 3мм выровнять шпаклевкой выравнивающей PROMIX Н. Наносить шпаклевку механизированным способом либо вручную, равномерным слоем разглаживая шпателем. Производить работы при температуре воздуха не ниже +5°C. При шлифовании рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

Способ нанесения: шпателем, механическое нанесение.

Расход: зависит от толщины наносимого слоя. При толщине слоя 1 мм расход составит 1 л/1,75 кг на 1 м.кв.

Толщина нанесения слоя: до 2 мм за один проход.

Время высыхания: слой толщиной 1 мм примерно 1 час при температуре (20±2)°С. Полное высыхание поверхности 24 часа, после чего можно проводить последующие работы (шлифовку, окрашивание, оклейку обоями и т.д.).

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: белый, колеровка по RAL.

Величина зерна: 0,03 мм.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 1,5 кг; 4,5 кг; 18 кг; 28 кг
Пластиковый пакет 25 кг



ВЛАГСТОЙКАЯ PROMIX W

Влагостойкая шпатлевка для помещений с повышенной влажностью

Назначение: шпатлевка влагостойкая PROMIX W предназначена для выравнивания большинства видов поверхностей стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью (гипсовые плиты, бетон, штукатурка и т.д.).

Свойства: повышенная белизна и адгезия, пластична, минимальная усадка, отсутствие трещин, высокая прочность к механическим воздействиям, удобна в нанесении.

Состав: молотый микро-мрамор, стирол-акриловая дисперсия, высококачественные бактерицидные добавки, специальные пластификаторы, наполнители, вода.

Применение: тщательно перемешать шпаклевку перед применением. Основание должно быть чистым, сухим и прочным, отслоения тщательно удалить. Перед нанесением шпаклевки влагостойкая PROMIX W, следует обязательно обработать основание грунтовкой PROMIX глубокого проникновения. Наносить шпаклевку механизированным способом либо вручную, равномерным слоем разглаживая шпателем. Производить работы при температуре воздуха не ниже +5°C. При шлифовании рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

Способ нанесения: шпателем, механическое нанесение.

Расход: зависит от толщины наносимого слоя. При толщине слоя 1 мм расход составит 1 л/1,8 кг на 1 м.кв.

Толщина нанесения слоя: до 3 мм за один проход.

Время высыхания: слой толщиной 1 мм примерно 1 час при температуре (20±2)°C. Полное высыхание поверхности 24 часа, после чего можно проводить последующие работы (шлифовку, окрашивание, оклейку обоями и т.д.).

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: белый, колеровка по RAL.

Величина зерна: 0,1 мм.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 1,5 кг; 4,5 кг; 18 кг; 25 кг
Пластиковый пакет 25 кг



ШОВНАЯ PROMIX J

Шовная шпатлевка для наружных и внутренних работ

Назначение: шовная шпатлевка PROMIX J предназначена для заделывания швов бетонных и гипсовых плит.

Свойства: повышенная адгезия, минимальная усадка, высокая прочность к механическим воздействиям, в сухом виде шлифуется, не препятствует диффузии, пластична, податлива при нанесении (вытягивании) и разравнивании, обладает большим временем работы.

Состав: молотый микро-мрамор, стирол-акриловая дисперсия, высококачественные бактерицидные добавки, специальные пластификаторы, наполнители, вода.

Применение: тщательно перемешать шпаклевку перед применением. Основание должно быть чистым, сухим и прочным, отслоения тщательно удалить. Перед нанесением шпаклевки шовная PROMIX J, следует обязательно обработать основание грунтовкой PROMIX глубокого проникновения. Заполнить швы с помощью шпателя на глубину не более 6мм. Более глубокие швы обрабатывать в несколько этапов, с сушкой в 24 часа. Производить работы при температуре воздуха не ниже +5°C. При шлифовании рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

Способ нанесения: шпателем.

Расход: зависит от толщины наносимого слоя. При толщине слоя 1 мм расход составит 1 л/1,8 кг на 1 м.кв.

Толщина нанесения слоя: до 6 мм за один проход.

Время высыхания: слой толщиной 1 мм примерно 1 час при температуре (20±2)°C. Полное высыхание - 24 часа, после чего можно проводить последующие работы (удаление излишков шпатлевки, окончательное выравнивание поверхностей рекомендованными выше шпатлевками и т.д.).

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: белый, колеровка по RAL.

Величина зерна: 0,3 мм.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 1,5 кг; 4,5 кг; 8 кг; 18 кг; 25 кг
Пластиковый пакет 25 кг



ФАСАДНАЯ PROMIX FASAD

Фасадная шпатлевка для наружных и внутренних работ

Назначение: шпатлевка Фасадная PROMIX Fasad предназначена для отделки фасадов, а также стен и потолков внутри помещений (бетон, кирпич, штукатурка, гипсовые плиты и т.д.).

Свойства: удобна в нанесении, имеет высокую адгезию к основанию. Получаемое покрытие является атмосферостойким, стойким к механическим воздействиям, обладает высокой эластичностью, влагостойкостью и проницаемостью.

Состав: молотый микро-мрамор, стирол-акриловая дисперсия, высококачественные бактерицидные добавки, специальные пластификаторы, наполнители, вода.

Применение: тщательно перемешать перед применением. Основание должно быть чистым, сухим и прочным, отслоения тщательно удалить. Перед нанесением шпатлевки следует обработать основание грунтовкой PROMIX глубокого проникновения. Наносить шпатлевку механизированным способом либо вручную, равномерным слоем разглаживая шпателем. Производить работы при температуре воздуха: дневных не ниже +5°C, ночных +2°C — и при отсутствии осадков (дождь, снег). При шлифовании рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

Способ нанесения: шпателем, механическое нанесение.

Расход: зависит от толщины наносимого слоя. При толщине слоя 1 мм расход составит 1 л/1,8 кг на 1 м.кв.

Толщина нанесения слоя: до 3 мм за один проход.

Время высыхания: слой толщиной 1 мм примерно 1 час при температуре 20°C. Полное высыхание в течение 24 часов.

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: белый, колеровка по RAL.

Величина зерна: 0,1 мм.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 0,9 кг; 4,5 кг; 18 кг; 25 кг
Пластиковый пакет 25 кг



ТЕКСТУРНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ PROMIX

Антивандальная шпатлевка для наружных и внутренних работ

Назначение: шпатлевка Текстурированная Анти-вандальная PROMIX предназначена для отделки фасадов, стен и потолков внутри помещений (бетон, кирпич, штукатурка, гипсовые плиты и т.д.). Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных площадок и маршей, холлов, коридоров, офисов, детских и учебных учреждений).

Свойства: удобна в нанесении, имеет высокую адгезию к основанию. Получаемое покрытие является атмосферостойким, стойким к механическим воздействиям, к климатическим воздействиям и агрессивным промышленным загрязнениям воздуха, обладает высокой эластичностью, влагостойкостью и проницаемостью.

Состав: молотый микро-мрамор, стирол-акриловая дисперсия, высококачественные бактерицидные добавки, специальные пластификаторы, наполнители, вода.

Применение: тщательно перемешать перед применением. Основание должно быть чистым, сухим и прочным, отслоения тщательно удалить. Неровности заполнить шпатлевкой выравнивающей PROMIX Н. Перед нанесением шпатлевки Текстурированной, следует обязательно обработать основание грунтовкой PROMIX глубокого проникновения. Наносить шпатлевку механизированным способом либо вручную, равномерным слоем разглаживая шпателем. Производить работы при температуре

воздуха: дневных не ниже +5°C, ночных +2°C — и при отсутствии осадков (дождь, снег). При шлифовании рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

Способ нанесения: шпателем, механическое нанесение.

Расход: зависит от толщины наносимого слоя. При толщине слоя 1 мм расход составит 1 л/1,8 кг на 1 м.кв.

Толщина нанесения слоя: до 3 мм за один проход.

Время высыхания: слой толщиной 1мм примерно 1 час при температуре 20°C. Полное высыхание в течение 24 часов.

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: белый, колеровка по RAL.

Величина зерна: 0,1 мм.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 18 кг; 25 кг
Пластиковый пакет 25 кг



УНИВЕРСАЛЬНАЯ полимерная PROMIX

Универсальная шпатлевка ручного нанесения для внутренних работ

Назначение: шпатлевка универсальная латексная PROMIX ручного нанесения предназначена для выравнивания большинства видов минеральных поверхностей стен и потолков внутри помещений (бетон, кирпич, штукатурка, гипсовые плиты и т.д.).

Свойства: повышенная адгезия и пластичность, минимальная усадка, отсутствие трещин, прочность к механическим воздействиям, простота нанесения, легко шлифуется. Благодаря специальным добавкам, шпатлевка имеет высокие тиксотропные и антисептические свойства.

Состав: молотый микро-мрамор, стирол-акриловая дисперсия, высококачественные бактерицидные добавки, специальные пластификаторы, наполнители, вода.

Применение: тщательно перемешать шпаклевку перед применением. Основание должно быть чистым, сухим и прочным, отслоения тщательно удалить. Рыхлые, сильно впитывающие поверхности, следует обязательно обработать грунтовкой PROMIX глубокого проникновения. Неровности глубиной более 3мм выровнять шпаклевкой выравнивающей PROMIX Н. Наносить шпаклевку механизированным способом либо вручную, равномерным слоем разглаживая шпателем. Производить работы при температуре воздуха не ниже

+5°C. При шлифовании рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

Способ нанесения: шпателем.

Расход: зависит от толщины наносимого слоя. При толщине слоя 1 мм расход составит 1 л/1,6 кг на 1 м.кв.

Толщина нанесения слоя: до 3 мм за один проход.

Время высыхания: слой толщиной 1 мм примерно 1 час при температуре (20±2)°С. Полное высыхание поверхности 24 часа, после чего можно проводить последующие работы (шлифовку, окрашивание, оклейку обоями и т.д.).

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: светло-бежевый, колеровка по RAL.

Величина зерна: 0,06 мм.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 16 кг; 25 кг
Пластиковый пакет 25 кг



УНИВЕРСАЛЬНАЯ PROMIX L

Универсальная шпаклевка для внутренних работ

Назначение: шпатлевка универсальная латексная PROMIX L предназначена для заделки небольших повреждений и трещин, а также для выравнивания бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных и других поверхностей.

Свойства: высокая адгезия, малая усадка, высокая прочность; пластична при нанесении и разравнивании, обладает большим временем работы; после высыхания хорошо шлифуется, не препятствует диффузии. Благодаря специальным добавкам имеет высокие тиксотропные и антисептические свойства.

Состав: молотый микро-мрамор, стирол-акриловая дисперсия, высококачественные бактерицидные добавки, специальные пластификаторы, наполнители, вода.

Применение: тщательно перемешать шпаклевку перед применением. Основание должно быть чистым, сухим и прочным, отслоения тщательно удалить. Рыхлые, сильно впитывающие поверхности, следует обязательно обработать грунтовкой PROMIX глубокого проникновения. Неровности глубиной более 3мм выровнять шпаклевкой выравнивающей PROMIX H. Наносить шпаклевку механизированным способом либо вручную, равномерным слоем разглаживая шпателем. Производить работы при температуре воздуха не ниже

+5°C. При шлифовании рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

Способ нанесения: шпателем, механическое нанесение.

Расход: зависит от толщины наносимого слоя. При толщине слоя 1 мм расход составит 1 л/1,6 кг на 1 м.кв.

Толщина нанесения слоя: до 3 мм за один проход.

Время высыхания: слой толщиной 1 мм примерно 1 час при температуре (20±2)°C. Полное высыхание поверхности 24 часа, после чего можно проводить последующие работы (шлифовку, окрашивание, оклейку обоями и т.д.).

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: белый, колеровка по RAL.

Величина зерна: 0,06 мм.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 1,5 кг; 4,5 кг; 8 кг; 16 кг; 25 кг
Пластиковый пакет 25 кг



ГРУНТ-КРАСКА PROMIX

Грунт-краска для наружных и внутренних работ

Назначение: Грунт-краска PROMIX предназначена для обработки поверхностей из штукатурки, бетона, железобетона, кирпича, ГВЛ, ДСП и т.д. перед нанесением на них основного слоя защитно-декоративного покрытия, а так же для консервации штукатурки фасадов на зиму.

Свойства: 2 в 1: одновременно грунтование и окрашивание. Упрочняет поверхностный слой минеральных поверхностей. Обеспечивает прочное сцепление основного слоя защитно-декоративного покрытия (краска, жидкие обои, декоративная отделка - различные декоративные штукатурки и составы и т.д.) с основой и последующее равномерное нанесение краски. Значительно уменьшает расход основных лакокрасочных материалов. После высыхания образует ровную матовую поверхность, стойкую к истиранию и мытью. Экологически чистый состав, не имеет запаха, не выделяет вредных для человека веществ в воздушную среду. Может колероваться. Пожаро-, взрывобезопасна (не содержит органических растворителей). Диапазон эксплуатации покрытия от -60°C до +80°C.

Состав: акриловые дисперсии сополимеров, пигменты, специальные добавки, вода.

Применение: тщательно перемешать грунт-краску перед применением. Наносить на окрашиваемую поверхность в один два слоя, в зависимости от технических требований. Производить работы при температуре воздуха не ниже +5°C. При работе рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

Способ нанесения: кистью, валиком, распылением. Инструмент очищается водой сразу по окончании работы.

Расход: 100-250 г/м² (в зависимости от впитывающей способности основания).

Время высыхания: 1 час при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха (80±5)%. Полное высыхание в течение 24 часов.

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: белый, колеровка по RAL.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 14 кг.



ГРУНТОВКА PROMIX-МИТТЕЛЬГРУНТ КОНЦЕНТРАТ

Грунтовка концентрат для сильновпитывающих оснований

Назначение: грунтовка PROMIX-Миттельгрунт концентрат предназначена для обработки впитывающих поверхностей: газо- пенобетона; керамического и силикатного кирпича; бетонных, цементных и гипсовых стяжек; керамзито-и шлакоблоков; цементных и гипсовых штукатурок. Обработка производится с целью их укрепления и снижения впитывающей способности, увеличения адгезии при выполнении различных видов работ (оштукатуривание, шпатлевание, нанесение декоративной отделки, окрашивание, наклейка обоев); перед нанесением выравнивающих наливных смесей, плиточных клеев, полимерных гидроизоляционных мастик и т.д. Для наружных и внутренних работ.

Свойства: снижает и выравнивает впитывающую способность основания.

Состав: водная полимерная дисперсия тенологические добавки, вода.

Применение: обрабатываемая поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью.

Способ нанесения: Кистью, валиком, краскораспылителем. Инструмент очистить водой сразу по окончании работы.

Расход: при однослойном покрытии НЕ РАЗБАВЛЕННОЙ грунтовки — 0,05кг/м². (см. табл.)

Время высыхания: 6 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха (80±5)%.

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: светло-розовый.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 10 кг; 15 кг.

Основание	Разбавление концентрат : вода	Расход грунтовочного раствора, кг/кв.м
Газо- и пенобетон	1:5	0,30
Силикатный кирпич	1:4	0,25
Керамзитобетон / Шлакобетон	1:4	0,25
Керамический кирпич	1:3	0,20
Цементная / гипсовая штукатурка	1:3	0,20
Цементная / гипсовая стяжка	1:3	0,20
Гипсокартонный лист (ГКЛ) / Гипсоволокнистый лист (ГВЛ)	1:3	0,20



ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ PROMIX

Грунт-концентрат глубокого проникновения

Назначение: грунт-концентрат PROMIX глубокого проникновения рекомендован для обработки непрочных, осыпающихся, сильно впитывающих поверхностей с целью их укрепления и снижения впитывающей способности; для крепких оснований с целью увеличения адгезии при выполнении различных видов работ (оштукатуривание, шпатлевание, нанесение декоративной отделки, окрашивание, наклейка обоев); перед нанесением выравнивающих наливных смесей, плиточных клеев, полимерных гидроизоляционных мастик и т.д. Предназначена для обработки оснований - бетона, известняковых, гипсовых и цементных штукатурок, кирпича, природного камня, гипсокартонных плит, ДСП, ДВП, шлакоблоков, цементных и гипсовых стяжек и т.д. Для наружных и внутренних работ.

Свойства: повышенная устойчивость к воздействию плесени и микроорганизмов, укрепляет основание, повышает адгезию, снижает впитывающую способность основания, экологически чистый продукт, диапазон эксплуатации покрытия от - 60°C до + 80°C.

Состав: водная дисперсия полимеров (тонкодисперсный акриловый латекс), антисептик, функциональные добавки, вода.

Применение: основание должно быть сухим и чистым от пыли, грязи, жиров, непрочных державшихся старых покрытий и т. д. Перед разбавлением перемешать. Разбавить грунт чистой водой согласно таблице. Без разбавления не наносить. Сильно впитывающие основания грунтовать в два слоя.

Способ нанесения: кистью, валиком, краскораспылителем, инструмент очистить водой сразу по окончании работы.

Расход: при однократном нанесении — 100-150 г/м², зависит от впитывающей способности поверхности.

Время высыхания: от 2-х до 4-х часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: белый.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: канистра

Основание	Разбавление концентрат : вода
Рыхлые сильно впитывающие основания	1:3
Гипсовые основания	1:3
Нормально впитывающие основания	1:6
Прочные слабо впитывающие основания	1:9
Под обои	1:9



PROMIX PLUS TOP КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ

Готовый к применению клей для обоев

Назначение: готовый к применению поливинилацетатный клей на водной основе PROMIX Plus Top предназначен для наклеивания стеклообоев, малярного стеклохолста, малярного флизелина, обоев из текстильного волокна и других видов тяжёлых обоев. В разбавленном виде клей можно использовать для наклеивания бумажных и виниловых обоев в сухих помещениях на бетон, цементные и гипсовые основания, гипсокартон, ДСП, ДВП и т.д.

Свойства: водоосновный клей для тяжелых обоев с очень высокой адгезией.

Применение: Прогрунтуйте поверхность основания грунтовкой глубокого проникновения PROMIX, сильно впитывающие поверхности грунтовкой PROMIX Миттель-грунт. Выровняйте поверхность стены шпатлёвкой финишной PROMIX-F, при больших неровностях и глубоких трещинах, используйте шпатлёвку выравнивающую PROMIX-H. Дождитесь полного высыхания отшпатлёванной поверхности. Перед наклеиванием обоев, поверхность должна быть сухой и чистой. Не допускается наклеивание стеклообоев на поверхность с жирными пятнами и на масляную краску без предварительной зачистки металлической щёткой. Прогрунтуйте поверхность клеем, разбавленным на 10% отфильтрованной водой. Нанесите готовый клей на подготовленную поверхность стены широкой кистью, малярным валиком или с помощью механического оборудования. Приклеивайте заранее нарезанные полотна стеклообоев на стену сразу после нанесения клея,

тщательно разравнивая полотна пластиковым шпателем с закруглёнными углами от середины полотна к его краям. При нормальных условиях в течение 30 минут возможна корректировка приклеивания (сохраняется подвижность). Окрашивание стеклообоев проводить не ранее чем через 24 часа после наклеивания.

Способ нанесения: широкой кистью, малярным валиком, с помощью краскораспылителя.

Расход: 0,20 л/0,206 кг на 1 м.кв.

Время высыхания: зависит от толщины обоев, температуры и влажности воздуха свойств поверхности.

Внимание! *Время высыхания зависит от толщины наносимого слоя, температуры и влажности воздуха, свойств рабочей поверхности и т.д.*

Цвет: белый.

Срок годности: годен в течение 12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка: ведро 10 кг



Контакты: